

## Fiche technique

Ceramin Tiles 40/120

Classe 34 selon EN 10874



Profil:

sealjoint  
by CLASSEN

Matériau de support:

Classen Ceramin-Board

Dimensions:

1180 x 392 x 3,2 mm

Contenit/ Poids Paquet:

8 pièces = 3,700 m<sup>2</sup> / env. 18 kg

Contenit/ Poids Palette:

44 UV = 162,800 m<sup>2</sup> / env. 792 kg

| Caractéristiques                                                                                                                                                                      | Méthodes d'essai                   | Exigences                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exigences générales                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                     |
| Dimensions géométriques                                                                                                                                                               | ISO 24337                          | Longitude: ± 0,5mm<br>Largeur: ± 0,1mm                                                                              |
| Épaisseur totale                                                                                                                                                                      | ISO 24337                          | ± 0,5mm                                                                                                             |
| Rectitude des éléments                                                                                                                                                                | ISO 24337                          | max. ≤ 0,20 mm                                                                                                      |
| Planéité de l'élément                                                                                                                                                                 | ISO 24337                          | <b>Largeur:</b><br>concave ≤ 0,15 %<br>convexe ≤ 0,20 %<br><b>Longueur:</b><br>concave ≤ 0,50 %<br>convexe ≤ 1,00 % |
| Rectitude de la couche de couverture                                                                                                                                                  | ISO 24337                          | max. ≤ 0,30 mm/m                                                                                                    |
| Résistance à la lumière                                                                                                                                                               | EN ISO 4892-2                      | l'échelle de gris ≥ 4                                                                                               |
| Exigences de classification                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                     |
| Stress à l'abrasion                                                                                                                                                                   | EN 15468                           | ≥ 7000 U ( AC6 )                                                                                                    |
| Résistance aux chocs                                                                                                                                                                  | EN 16511                           | ≥ 1800 mm                                                                                                           |
| Résistance aux rayures micro                                                                                                                                                          | EN 16094                           | ≤ MSR - A2                                                                                                          |
| Impact des rouleaux de chaise                                                                                                                                                         | EN 425                             | Aucun dommage visible avec le type W (25.000 cycles)                                                                |
| Déplacement d'un pied de meuble                                                                                                                                                       | EN 424                             | Aucun dommage visible avec le type 0                                                                                |
| Impression résiduelle après une charge constante                                                                                                                                      | EN ISO 24343-1                     | max. ≤ 0,15 mm                                                                                                      |
| Résistance aux taches                                                                                                                                                                 | EN 438-2                           | 5 (groupe 1 et 2), 4 (groupe 3)                                                                                     |
| Gonflement en épaisseur                                                                                                                                                               | ISO 24336                          | pas de gonflement                                                                                                   |
| Détermination du changement dimensionnel et codage après des effets de chaleur                                                                                                        | ISO 23999                          | Δl ≤ 0,25 %                                                                                                         |
| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                     |
| Mur de classe coupe-feu*<br>Sol classe feu*                                                                                                                                           | EN 13501-1                         | D - s2, d2<br>Ct - s1                                                                                               |
| Résistance au glissement*                                                                                                                                                             | EN 13893<br>DIN 51130<br>DIN 51097 | DS<br>R10<br>B                                                                                                      |
| Comportement électrostatique                                                                                                                                                          | EN 1815                            | pas antistatique                                                                                                    |
| Teneur en formaldéhyde*                                                                                                                                                               | EN 16516                           | pas ajouté                                                                                                          |
| Résistance thermique*                                                                                                                                                                 | EN 12667                           | R ≤ 0,013 (m²K)/W                                                                                                   |
| Contenit de PCP                                                                                                                                                                       | CEN/TR 14823                       | sans PCP                                                                                                            |
| Caractéristiques supplémentaires                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                     |
| Composition                                                                                                                                                                           | Sans PVC ni plastifiant            |                                                                                                                     |
| Émission de VOC                                                                                                                                                                       | <br>ID 0816 - 33664 - 004          | selon les spécifications de l'institut éco<br>eco Institut Label                                                    |
| <br><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a><br>• low emissions<br>• low pollutant content<br>• no adverse impact on health in the living environment |                                    |                                                                                                                     |

Disposition: En privé: avec déchets ménagers normaux /déchets encombrants possible | Commercial: Catalogue Européen de déchets: Code de Déchets No. 17 02 03

Nous garantissons la consistance de nos couleurs de décor sous la lumière artificielle de type D50 (Cie D50, ANSI pH 2,30, OIN 3664) et D65 (CIE D65).

\* Attributs basiques concernant les termes de santé, de sécurité et des économies d'énergie par EN14041

Nos fiches techniques sont constamment mises à jour et adaptées à l'état de l'art  
Cette édition remplace toutes les éditions précédentes et est valide au moment de la rédaction.  
Version 11 / 2021

Ce document est valide sans signature.